


MASIFLEX

Mastic Polyester pour Plastiques 2C



DESCRIPTION

Mastic Polyester flexible conçu pour son utilisation dans les ateliers de carrosserie pour la réparation de pare-chocs plastique d'automobiles.

Caractérisé par sa facilité d'application, pouvoir de garnissage dans des fissures ou rayures, excellent ponçage et finesse de finition. Adhérence sur PC, PC-PBT et PP-EPDM.

COULEURS

MASIFLEX	7024
----------	------

DURCISSEURS

L'utilisation d'une balance électronique est conseillé. Mélangez de façon homogène pour éviter la formation de bulles d'air.

Durcisseur	Pourcentage	Température
BPO	3%	5-10°C
BPO	2%	10-20°C
BPO	1%	>20°C

Conseil : ne pas mettre un excès de durcisseur afin d'éviter les rougissements.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface à réparer doit être sèche, propre et bien dégraissée avec URKISOL94, nous préconisons un ponçage préalable (P120) de la surface.

Recouvrable avec n'importe quelle finition une fois scellée, de préférence avec un apprêt acrylique 2C de la gamme BESA.

MODE D'APPLICATION



Application : avec la spatule.

Le mélange de durcisseur peut être réalisé sur la spatule elle-même en homogénéisant bien avant d'appliquer.

Quand un profond garnissage est exigé l'application de plusieurs couches est conseillé permettant le séchage entre couches. Un ponçage entre couches est aussi conseillé afin d'obtenir une meilleure adhérence entre couches.

APPLICATION








	BPO
 Rapport de mélange Poids	100:1-3 P
 Pot-life	3-5'
 Spatule Nombre de couches Épaisseur totale	Éviter pendant l'application la formation d'air En fonction de l'irrégularité à réparer. 1000-3000 µm
 Temps de séchage 20°C IR moyennes fréquences	30' 5'
 Ponçage	P120-P220

TABLEAU DE MÉLANGES



Mélanges conseillés	100 g	250 g
BPO mélange 3%	3	7,5
BPO mélange 2%	2	5
BPO mélange 1%	1	2,5

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

STOCKAGE 

Conserver à l'abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Il est conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C.

VOC 

La teneur maximale en VOC du MASIFLEX est de maximum 250 g/l respectant ainsi la norme européenne 2004/42/CE IIB(B) (250) <250 g/l.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances et l'expérience du service technique de BESA et sont destinées à fournir des conseils et des informations. Il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'utilisation prévue du produit. **USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.**
