

**VD 2030**

VERDÜNNBARE KONZENTRIERTE PASTE

Ausgabe n°: 020 2016/06  
Cod: 2000302030.00000.020

### ANWENDUNGSBEREICH

#### "FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Getönte konzentrierte Pigmente zum färben des Klarlackes: VD 7000, VD 7020

### PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	14-26% nach Gewicht
Farbton	Rot 30

### ANWENDUNG

Kratftig schütteln vor der Anwendung.

Von 0 bis 20% Zugabe des Pigmentes in den Klarlack einmischen.

Pasten langsam hintereinander hinzufügen, während der Mischung. Härter VD 8320 zufügen und Applikationsviskosität mit VD 9041 einstellen.

Richtig mischen und vor die Anwendung durch eine 125my Siebe sieben.



KLARLACK/  
PIGMENT  
100/0-20

### LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **1 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.