

VA 2295

WASSERBASIEREND KONZENTRIERTE PASTE

Ausgabe n°: 020 2016/06
Cod: 2000402295.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

Getönte konzentrierte Pigmente zum färben des Klarlackes: VA 7400, VA 7405

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	20-75% nach Gewicht
Farbton	Weiss 95

ANWENDUNG

Kraftig schütteln vor der Anwendung.

Haftungsvermittler VA 8450 in die gerührte Klarlack einmischen.

Von 0 bis 20% Zugabe des Pigmentes in den Klarlack einmischen.

Pasten langsam hintereinander hinzufügen, während der Mischung. Applikationsviskosität mit mineralisierte Wasser einstellen.

Richtig mischen und vor die Anwendung durch eine 125µm Siebe sieben.



VA 8450
100:2 Gewicht



KLARLACK/PIGMENT
100/0-20

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **1 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.