

F-422
 SCHNELLTROCKEND EINSCHICHTLACK

Ausgabe n°: 020 2011/11
 Cod: 3042200000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

Schnelltrockender KH-Decklacke mit seidenmatten Aussehen. Als Einschichtlack für Metall-Schreinerarbeiten, Kessenanlagen usw-entwickelt.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1.35 ± 0.03
Mahlfeinheit (µ)	40 - 50
Lieferviskosität bei 20°C	100 - 200 Sek. Ford-Auslaufbecher Nr. 4
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	65% ± 2 nach Gewicht; 46% ± 2 nach Volumen
V.O.C. (g/l)	540 (Spritzfertig)
Produktart	Modifiziertes Alkydharz
Farbton	Rostrot 8179, Schwarz 9005

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Eisen und Stahl: entrostet und entfetten.
- Überlackierbar mit URKI-CLOR, BESA-FER, BESA-LUX, BESA-VAL, URKI-RAPID, URKI-FLEX.

ANWENDUNG



20-25 Sek.
 Ford-Auslaufbecher
 Nr. 4



URKISOL 222
 5%



URKISOL-88, 170
 Spritzpistole: 20-25
 %
 Airless: 5-10 %



30-40 my



Staubtrocken: 15
 Min.
 Griff-fest: 30 Min.
 Ausgehärtet: 24 Std.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	13 -14 (35 my)
Glanzgrad bei 60°-60°	Seidenmatt 15 - 25 %
Überlackierbar	48 Std.

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.