

PD 3506

FARBLOS GRUNDIERUNG

Ausgabe n°: 020 2016/06

Cod: 3050600000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Farblos 1K Grundierung mit Haftung auf ABS, PS, PC, PP/EPDM.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	0,87 - 0,91
Lieferviskosität bei 20°C	13 - 15 Sek. Ford Nr. 4
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	16 % ± 1 nach Gewicht
Produktart	Akryl
Farbton	Farblos

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Die zu lackierende Oberfläche muss entfettet sein. Es ist nötig eine ausgezeichnete Entfettung und Manipulation der Oberfläche mit Entfetter Nr 94 zu führen.

Wenn Die Kunststoffoberfläche nicht gleichmässig ist, ist die Vorheizung des Teiles empfohlen und alle Reste des Formens zu entfernen.

ANWENDUNG



13-15 Sek.
FORD-Auslaufbecher
Nr. 4



URKI-SOL 300-500
50-100%



3-5 my



5-10'

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **12 Monate** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.