

**F-863**  
 SCHNELLTROCKNENDE FARBE

Ausgabe n°: 021 2014/01  
 Cod: 3086309005.00000.021

### ANWENDUNGSBEREICH

#### "NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Schwarz matt Farbgrundierung, die auf Grund des guten Aussehens auch als Deckschicht verwendet werden kann. Gute Haftung auf gut entfettetem Eisen und Stahl. Trocknet sehr gut und deckt ausgezeichnet. Ideal zum Schutz von Kesselanlagen, Guß- und Schmiedeeisen, usw.

### PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,60 ± 0,05
Mahlfeinheit (µ)	25 - 30
Lieferviskosität bei 20°C	95 - 105 Sek. Ford-Auslaufbecher Nr. 4
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	73% ± 2 nach Gewicht; 49 % ± 2 nach Volumen
V.O.C. (g/l)	498 (Spritzfertig) Airless Anwendung
Produktart	Alkydharz
Farbton	Schwarz matt

### VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

-Eisen und Stahl: entrostet und entfetten.

### ANWENDUNG



20-25 Sek.  
 FORD-Auslaufbecher  
 Nr. 4



URKISOL 222  
 5%



URKISOL 88  
 15-20%



30-40 my



Auf Berührung: 15  
 Min.  
 Klebefrei: 30 Min.



5-10 Min.



URKISOL 88  
 max.5-10%

### MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /l)	13 - 15 (bei 35 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	matt
Überlackierbar	nach 24 Stunden

### LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.