

URKI-LIGHT

2 K POLYESTERSPACHTEL MIT NIEDRIGER DICHT

Ausgabe n°: 022 2014/04
 Cod: 5220001455.00000.022

ANWENDUNGSBEREICH

URKI-LIGHT ist eine hochwertige Polyesterspachtel zum Ausgleichen und Auffüllen von Dellen und Unregelmäßigkeiten an Karosserien.

Zum Unterschied zu konventionellen Spachtelmassen besteht die Rezeptur von URKI-LIGHT aus speziellen Füllstoffen, deren Eigenschaften sich wie folgt von anderen Spachtelmassen unterscheiden:

- Eine "sehr leichte" Spachtelmasse, die einfaches Auftragen bei großr Feinheit und Porenfreiheit ermöglicht.
- Außerordentlich leicht schleifbar, auch nach 2 Tagen.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Große Füllkraft.

Eine multifunktionale Spachtel mit Haftung auf Stahlblech, Alublech, Elektroverzinkung oder Galvanisierung sowie glasfaserverstärktem Polyester (GFP).

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,30 ± 0,05
Mahlfeinheit (µ)	Ohne Klumpen
Lieferviskosität bei 20°C	Thixotropisch
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	88 % ± 2 nach Gewicht
V.O.C. (g/l)	< 250 (Spritzfertig) - (2004/42/CE) IIB (B) (250)
Produktart	Polyester
Farbton	Beige 1455

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Die zu reparierende Oberfläche muß rost- und fettfrei sein, vorhergehendes Schleifen wird empfohlen auf Stahl und GRP. Auf Aluminium vorschleifen. Star Brite auf Electroverzinkung.

Diesen Füllspachtel nicht auf Wash-Primer oder Chrom-Phosphat-Grundierungen einsetzen.

Mit jedem Decklack bei vorhergehender Versiegelung der Fläche mit 2 K Füller BESA-CAR oder BESA-EXPRESS überlackierbar.

ANWENDUNG

Auftrag: Mit Spachtel-Wkz.

Anmerkung: Nicht zuviel Härter auftragen um spätere Unregelmäßigkeiten auf dem Lackfilm ("Durchbluten") zu vermeiden.

Der Härter kann mit der Spachtelmasse auf dem Spachtel-Wkz. vermischt werden. Gut mischen, damit eine homogene Masse entsteht.



E-39
2-3% Gewicht



Pot life 4-5'



1000-3000 my



30 Min.



5'



P-120
P-220

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	
Glanzgrad bei 60°-60°	Matt
Überlackierbar	nach 1 - 2 Std.

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **12 Monate** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 12 Monate empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.



Bernardo Ecnarro S.A.

TECHNISCHES DATENBLATT

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147

20720 Azkoitia (SPAIN)

Tel.: +34 +34 943 74 28 00

Fax: +34 +34 943 74 06 03

www.besa.es

Seite 2 von 2

URKI-LIGHT

2 K POLYESTERSPACHTEL MIT NIEDRIGER DICHT

Ausgabe n°: 022 2014/04

Cod: 5220001455.00000.022