

**BESA-EXPRESS**  
2K HS SCHNELLFÜLLER

Ausgabe n°: 023 2015/11  
Cod: 5546800000.00000.023

### ANWENDUNGSBEREICH

Füller mit HOHEM FESTKÖRPERANTEIL und schnellen Trocknungsprozeß für Reparaturen an Pkw´s und Industriefahrzeugen. Kann nach dem Entfetten und Schleifen auf alten Lackschichten (außer Acryl-Thermoplast-Lacken) aufgetragen werden. Kann in dicken Schichten aufgetragen und schnell abgeschliffen werden. Durch die Veränderung der Verdünnermenge kann dieser Füller in dicken Schichten oder als Füllergrundierung eingesetzt werden.

### PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,60 ± 0,03
Mahlfeinheit (µ)	25 - 30
Lieferviskosität bei 20°C	100 - 105 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	68 % ± 2 nach Gewicht; 48 % ± 2 nach Volumen (mit Härter gemischt)
V.O.C. (g/l)	492 (Spritzfertig) - (2004/42/CE) IIB (C) (540)
Produktart	PUR
Farbton	Grau7016, Grau 7035, Grau 7040 Farbtaffel RAL, UNE, NCS, BS, usw

### VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Gute direkte Haftung auf sauberen Stahlflächen, Aluminium, Galvanisierung und Elektroverzinkung; zu Erhöhung der Haftungseigenschaften auf Shop-Primer (F-714, F-286/2) oder Polyesterspachtel von BESA Sortiment nach vorherigem Schleifen auftragen. Auf geschliffene und gereinigte GRP, auf ander Kunststoffe wie PP, EPDM, PVC, PA, PC, MA, und NORYL auch.

Überlackierbar mit URKI-MIX 500 Series, wasserlösliche Basislack, BESA-GLASS, URKI-NATO, URKI-FLEX oder URKI- VOC in low VOC Prozesse.

### ANWENDUNG

Für dicke Schichten: 3 Schichten in 5- Minutenabständen auftragen.



E-224  
4:1 nach Volumen



30-40 Min.



70-80"  
FORD n° 4



URKISOL 8229  
10 %  
1,8-2,0 mm.



75-100 my



30 Min.



10-12 Min.



5-10 min  
30' /60°C



2 Std.  
P-320

### MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /l)	9 - 10 (bei 50 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	Matt Seidenmatt
Überlackierbar	nach 2 - 3 Std.

### LAGERUNG



Bernardo Ecenarro S.A.

## TECHNISCHES DATENBLATT

**BERNARDO ECENARRO, S.A.**

Ugarte Industrialdea, 147

20720 Azkoitia (SPAIN)

Tel.: +34 +34 943 74 28 00

Fax: +34 +34 943 74 06 03

www.besa.es

Seite 2 von 2

**BESA-EXPRESS**

2K HS SCHNELLFÜLLER

Ausgabe n°: 023 2015/11

Cod: 554680000.00000.023

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.