

BESA-QUICK
EXPRESS FÜLLER 2:1

Ausgabe n°: 021 2018/04
Cod: 5547500000.00000.021

SPOT Repair

ANWENDUNGSBEREICH

BESA-QUICK ist ein 2K UHS Express Füller, der durch die Verbindung völlig neuartiger Harze und den dadurch erreichten Aushärtungsgeschwindigkeiten, sehr gut für partielle Schnellreparaturen verwendet werden kann. Spot Repair.

Er zeichnet sich außerdem durch seine sehr gute Deckfähigkeit und ausgezeichnete Schleifeigenschaften aus. Dank seiner Härtungsgeschwindigkeit können Objekte schon nach 20-25 Minuten geschliffen werden. Und das ohne Einsatz von Wärmekabine oder IR-Systemen. Dadurch erhöhen Sie die Produktivität im Lackierprozess und generieren höchstmögliche Einsparungen in Bezug auf Energie und Arbeitszeit.

BESA QUICK besitzt derzeit den niedrigsten VOC-Gehalt vergleichbarer Produkte am Markt und entspricht den strengen Vorschriften der europäischen Gesetzgebung für Autoreparaturlacke. Der VOC Wert vom gebrauchsfertigen BESA QUICK UHS Express Füller liegt bei 420 g / l, und damit weit unter dem gesetzlich geforderten Wert von 540 g/l. Ein weiterer Vorteil von BESA QUICK ist die fehlende Geruchsbelastigung während der Verarbeitung und Trocknung.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,48 ± 0,03
Lieferviskosität bei 20°C	90 - 100 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	68 % ± 2 nach Gewicht; 52 % ± 2 nach Volumen (mit Härter gemischt)
V.O.C. (g/l)	420 (Spritzfertig) - (2004/42/CE) IIB (C) (540)
Produktart	PUR
Farbton	Grau 7040

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Gute Haftung auf Stahl- und sauberen Elektrozinkplatten sowie auf den Polyesterspachteln der BESA-Reihe nach dem Schleifen. Auf GFK, nach vorherigem Schmirgeln und Entfetten. Haftet auch auf anderen Kunststoffen wie PS, PVC FOAM, PC, SMC, PVC, PET und NORYL.

Überstreichbar mit Zweischicht-Wasser oder Lösemittelbasen, sowie mit 2K-Systemen.

ANWENDUNG

Vor der Verwendung kräftig schütteln.

Lassen Sie 3-4 Minuten. zwischen den Schichten, damit Lösungsmittel verdunsten können.



E-212
2:1 nach Volumen
3:1 nach Gewicht



30 Min.



20-30"
FORD n° 4



Ohne Verdünnung
1,6-2,0 mm.



50-70 my



10-15' Auf Berührung



P320-P400
20-25'

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	8 - 9 (bei 60 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	Matt Seidenmatt
Überlackierbar	nach 2 - 3 Std.



Bernardo Ecenarro S.A.

TECHNISCHES DATENBLATT

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147

20720 Azkoitia (SPAIN)

Tel.: +34 +34 943 74 28 00

Fax: +34 +34 943 74 06 03

www.besa.es

BESA-QUICK
EXPRESS FÜLLER 2:1

Seite 2 von 2

Ausgabe n°: 021 2018/04

Cod: 5547500000.00000.021

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **1 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.