

VD 6630
2K EPOXI DECKLACK

Ausgabe n°: 020 2016/06
Cod: 6063000000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Klarlack für die Glaslackierung entwickelt. Zum Spritzen geeignet.

Besteht hervorragende mechanische Eigenschaften, eine Kombination von Härte und Elastizität. Aufgrund der Epoxidharz, bietet chemische Beständigkeit an sowie zu den G Parfüm Simulator, als auch eine sehr gute Wasserdurchlässigkeit.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,00 ± 0,02
Lieferviskosität bei 20°C	17 - 22 sec Ford n°4
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	46 % ± 2 nach Gewicht
Produktart	Epoxi-Polyamide
Farbton	Farbton nach Anfrage

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Die zu lackierende Oberflächen müssen trocken, und Öl-, Fett- und Staubfrei sein.

Vorflammen ist empfohlen.

Objekttemperatur muss unter 40°C sein.

ANWENDUNG

Spritzpistole.

Vor Gebrauch schütteln



E-8320
100:60 Gewicht



24 Std.



13-15 Sek.
FORD Nr. 4



URKI-SOL 9041
30-50%



10-15 my



1-3'
20-25°C



15' / 150°C
10' / 180°C

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Glanzgrad bei 60°-60°	> 90
-----------------------	------

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine

Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **1 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 1 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.