

URKI-RAPID
 KUNSTHARZDECKLACK SCHNELLTROCKNEND

URKI-SYSTEM
 BINDER: 6000/ U-RAPID
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 25/75

Ausgabe n°: 020 2011/11
 Cod: 6900000000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Für die Lackierung von Agrar- und Baumaschinen, Gabelstaplern, Kränen, Gerüsten usw. angezeigt.
 Besticht durch gute Lacknivillierung und schnellen Trocknungsprozeß. Gute Glanz- und Farbbeständigkeit beim Außeneinsatz.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,00 - 1,20
Mahlfeinheit (µ)	5 - 10
Lieferviskosität bei 20°C	70 - 75 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	50 - 60 % nach Gewicht; 42 - 46% nach Volumen
V.O.C. (g/l)	595 (Spritzfertig)
Produktart	Modifiziertes Alkydharz
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Zu lackierende Oberflächen müssen fettfrei und mit Kunstharz-Grundierung F-25 oder F-29 vorbehandelt sein.
 Bei höheren Korrosionsschutzanforderungen mit Zinkphosphat-Grundierung F-809 vorbehandeln.

ANWENDUNG



25 ± 5 Sek.
 FORD-Auslaufbecher
 Nr. 4



URKISOL 170
 30-35 %



30-40 my



Auf Berührung: 30
 Min.
 Klebefrei: 2 Std.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	12 - 13 (bei 35 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	> 90 %
Überlackierbar	Innerhalb von 2 Std. oder nach 3 Tagen

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.
 Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.