

**URKI-RAPID SAT**  
 KUNSTHARZDECKLACK SEIDENMATT  
 SCHNELLTROCKNEND

**URKI-SYSTEM**  
 BINDER: 6002 / U-RAPID SAT  
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 25/75

Ausgabe n°: 020 2011/11  
 Cod: 6900200000.00000.020

### ANWENDUNGSBEREICH

#### "NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Für die Lackierung von Agrar- und Baumaschinen, Gabelstapler, Kräne, Gerüste, Container, usw. angezeigt.  
 Hat ein angenehmes seidenmattes Aussehen, gute Lacknivillierung und trocknet schnell. Guter Schutz vor Witterungseinflüssen bei Uni-Farben.

### PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,08 - 1,27
Mahlfeinheit (µ)	20 - 30
Lieferviskosität bei 20°C	75 - 80 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	53 - 62 % nach Gewicht; 42 - 45% nach Volumen
V.O.C. (g/l)	594 (Spritzfertig)
Produktart	Modifiziertes Alkydharz
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

### VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Zu lackierende Oberflächen müssen fettfrei und mit Kunstharz-Grundierung F-25 oder f-29 vorbehandelt sein.  
 Bei höheren Korrosionsschutzanforderungen mit Zinkphosphat-Grundierung F-809 vorbehandeln.

### ANWENDUNG



25 ± 5 Sek.  
 FORD-Auslaufbecher  
 Nr. 4



URKISOL 170  
 30-35 %



30-40 my



Auf Berührung: 30  
 Min.  
 Klebefrei: 2 Std.

### MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /l)	12 - 13 (bei 35 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	30 - 40 %
Überlackierbar	Innerhalb von 2 Std. oder nach 3 Tagen

### LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.  
 Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.