

URKI-DUR P
 KUNSTHAARZDECKLACK FÜR ABZEICHEN
 OFENTROCKNUNG

URKI-SYSTEM
 BINDER: 6150/ U-DUR P
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 25/75

Ausgabe n°: 020 2011/11
 Cod: 6915000000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Decklack zum Lackieren von Abzeichen, Schlüsselanhänger, Modeschmuck u.ä. angezeigt. Mit Farbspritze auftragen. Hohe Qualität, gute Glanzschärfe, Lacknivillierung, Härte und Haftung auf entfettetem Stahl.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,00 - 1,18
Mahlfeinheit (µ)	5 - 10
Lieferviskosität bei 20°C	90 - 100 Sek. Ford-Auslaufbecher Nr. 4
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	52 - 63 % nach Gewicht; 45 - 48 % nach Volumen
V.O.C. (g/l)	435
Produktart	Alkyd-Amin
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Die zu lackierenden Oberflächen müssen gut entfettet und entrostet sein.

ANWENDUNG

Auftrag mit Farbspritze: Lack vor Auftrag mit URKISOL-500 verdünnen, um die Viskosität auf 80-90 Sek. in Ford-Auslaufbecher Nr. 4 einzustellen.



80-90 Sek.
 FORD-Auslaufbecher
 Nr. 4
 Auftrag mit
 Farbspritze



URKISOL 500



150°C/30 Min.



15-30 Min.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	9 - 10 (bei 50 µm Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	85 - 90 %
Haftung	sofort nach der Polymerisation

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **1 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 1 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.