

**BESA-POX**  
EPOXY BODENLACK HALBGLANZ 2 K

**URKI-SYSTEM**

BINDER: 6655 / B-POX  
VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 25/75

Ausgabe n°: 022 2016/02  
Cod: 6965500000.00000.022

### ANWENDUNGSBEREICH

Zum Streichen von Betonböden und zur Kennzeichnen von Arbeitsbereichen. Mit Pinsel, Roller oder Spritzpistole aufzutragen. Besitzt gute mechanische Eigenschaften, die Härte und Elastizität verbinden; durch seine chemische Zusammensetzung hat das Produkt eine gute Widersandsfähigkeit gegen Fette und Öle, Lösemittel, alkalische Lösungen, Säuren und Salze. Gute Wasserundurchlässigkeit.

Aufgrund die hervorragende physichemische Beständigkeit der Lacke kann auch als Decklack in Schutzsysteme verwendet werden.

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,40 - 1,65
Mahlfeinheit (µ)	35 - 40
Lieferviskosität bei 20°C	75 - 85 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	67 - 72 % nach Gewicht; 50 - 53 % nach Volumen (mit Härter gemischt)
V.O.C. (g/l)	496 (Spritzfertig) - (2004/42/CE) IIA (j) (500)
Produktart	Epoxy-Polyamid
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

### VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Die zu lackierenden Oberflächen müssen gut trocken, öl-, fett-, staubfrei, usw. und nicht mit Antihafmitteln vorbehandelt sein. Die Oberfläche sollte leicht porös sein, um das Eindringen der ersten Lackschicht in die Oberfläche zu erleichtern. Die zu lackierenden Stahlflächen müssen auch gut trocken, öl-, fett- und staubfrei sein

### ANWENDUNG

Auftrag mit Roller: Zwei oder drei Schichten abhängig vom Oberflächenzustand.  
Auftrag mit Pinsel: nur für Kleine Flächen.  
Verdünnung Zugabe mit Spritzpistole wie bei der erste Schichte (25-30" Urki-Sol 357)

**Anmerkung:** Bei Temperaturen unter 10°C und relativer Luftfeuchtigkeit über 75 % kann sich der Trocknungsprozeß verzögern sowie Beschlag bilden.



E-316  
3,5:1 nach Volumen  
6:1 nach Gewicht



8 Std.



1.Schicht: 25-30 Sek.  
2.Schicht:55-65 Sek.  
FORD-Auslaufbecher  
Nr. 4



URKISOL 360  
1.Schicht: 15-20 %  
2.Schicht: 10 %



URKISOL 357  
1.Schicht: 10-20 %



3 h. Klebefrei



8 Std. (zwischen der  
1. und der 2.  
Schicht)

### MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /l)	7,0 - 7,5 (bei 70 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	60 - 90 %
Überlackierbar	Frühestens: nach 24 Std. Spätestens: unbegrenzt



Bernardo Ecenarro S.A.

## TECHNISCHES DATENBLATT

**BERNARDO ECENARRO, S.A.**

Ugarte Industrialdea, 147  
20720 Azkoitia (SPAIN)  
Tel.: +34 +34 943 74 28 00  
Fax: +34 +34 943 74 06 03  
www.besa.es

Seite 2 von 2

**BESA-POX**  
EPOXY BODENLACK HALBGLANZ 2 K

### URKI-SYSTEM

BINDER: 6655 / B-POX

VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 25/75

Ausgabe n°: 022 2016/02  
Cod: 6965500000.00000.022

### **LAGERUNG**

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.