

**BESA-POL SAT**  
 DECKLACK AUF URETHANBASIS SEIDENMATT

URKI-SYSTEM  
 BINDER: 6727 7 B-POL SAT  
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 25/75 V. (35/65 Gewicht)

Ausgabe n°: 021 2014/01  
 Cod: 6972700000.00000.021

### ANWENDUNGSBEREICH

#### "NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Zum Schutz und zur Dekoration von Holz- oder Metalloberflächen wie z.B. Möbel, Türen, Fenster, Zäune, usw. Besticht durch gute Streicheigenschaften und Lacknivillierung, seidenmattes Aussehen und gut für die Dekoration im Innenbereich geeignet. Besitzt Härte und Elastizität.

### PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,00 - 1,26
Mahlfeinheit (µ)	20 - 30
Lieferviskosität bei 20°C	85 - 95 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	54 - 66 % nach Gewicht; 43 - 47 % nach Volumen
V.O.C. (g/l)	488 (Spritzfertig) - Pinsel Anwendung
Produktart	Modifiziertes Alkydharz
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

### VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Eisen und Stahl: Entrosten, gut entfetten und 1-2 Schichten Alfacid 1005, F-29 oder F-809 Zinkphosphatgrundierung auftragen.
- Holz: Grundieren mit Synthetische Grundsicht und vor Auftrag der Deckschicht gut schleifen.

### ANWENDUNG



20-25 Sek.  
 FORD-Auslaufbecher  
 Nr. 4



URKISOL 222  
 5-10 %



URKISOL 170  
 25-30 %



30-40 my



Auf Berührung: 1 Std.  
 Klebefrei: 5-6 Std.

### MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /l)	12 - 13 (bei 35 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	20 - 40 %
Überlackierbar	nach 24 Std.

Bei Mischung in Gewicht BESA-POL oder F-755 Universal Mattierungsmittel kann der durchschnittliche Glanzgrad abweichen.

BESA-POL/SAT	80	60	40	20	95	90	75
BESA-POL	20	40	60	80	-	-	-
F-755	-	-	-	-	5	10	25
Glanzgrad bei 60°-60°	40-60	65-75	70-85	85-90	15-25	10-20	< 5

Der Glanzgrad in der Tabelle gelten nur als Orientierung.

### LAGERUNG



Bernardo Ecnarro S.A.

## TECHNISCHES DATENBLATT

**BERNARDO ECENARRO, S.A.**

Ugarte Industrialdea, 147  
20720 Azkoitia (SPAIN)  
Tel.: +34 +34 943 74 28 00  
Fax: +34 +34 943 74 06 03  
www.besa.es

Seite 2 von 2

**BESA-POL SAT**

DECKLACK AUF URETHANBASIS SEIDENMATT

URKI-SYSTEM

BINDER: 6727 7 B-POL SAT

VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 25/75 V. (35/65 Gewicht)

Ausgabe n°: 021 2014/01  
Cod: 6972700000.00000.021

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.