

**BESA-POL MAT**  
 DECKLACK AUF URETHANBASIS MATT

**URKI-SYSTEM**  
 BINDER: 6728 / B-POL MAT  
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/65

Ausgabe n°: 021 2014/01  
 Cod: 6972800000.00000.021

### ANWENDUNGSBEREICH

#### "NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Zum Schutz und zur Dekoration von Holz- oder Metalloberflächen wie z.B. Möbel, Türen, Fenster, Zäune, usw. Besticht durch gute Streicheigenschaften und Lacknivillierung, mattes Aussehen und gut für die Dekoration im Innenbereich geeignet. Besitzt Härte und Elastizität.

### PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,00 - 1,25
Mahlfeinheit (µ)	20 - 30
Lieferviskosität bei 20°C	80 - 95 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	55 - 65 % nach Gewicht; 43 - 47 % nach Volumen
V.O.C. (g/l)	491 (Spritzfertig) - Pinsel Anwendung
Produktart	Modifiziertes Alkydharz
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

### VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Eisen und Stahl: Entrosten, gut entfetten und 1-2 Schichten Alfaglid 1005, F-29 oder F-809 Zinkphosphatgrundierung auftragen.

-Holz: Grundieren mit Synthetische Grundsicht und vor Auftrag der Deckschicht gut schleifen.

### ANWENDUNG



20-25 Sek.  
 Ford-Auslufbecher  
 Nr. 4



URKISOL 222  
 5-10 %



URKISOL 170  
 25-30 %



30-40 my



Auf Berührung: 1 Std.  
 Klebefrei: 6 Std

### MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /l)	12 - 13 (bei 35 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	10 - 15 %
Überlackierbar	nach 24 Std.

### LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.