

URKI-GLASS
 ACRYL POLYURETHAN INDUSTRIE DECKLACK 2 K
 HOCHGLÄNZEND

URKI-SYSTEM
 BINDER: 6745 / U-GLASS
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/65

Ausgabe n°: 020 2011/11
 Cod: 6974500000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Decklack von hoher Qualität für die Lackierung von Industriefahrzeugen, Agrarmaschinen, usw.
 Gute Fülle, Härte, Glanzgrad und Elastizität sowie Beständigkeit bei Witterungseinflüssen und aggressiven Substanzen.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,05 - 1,31
Mahlfeinheit (µ)	5 - 10
Lieferviskosität bei 20°C	80 - 90 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	58 - 64 % nach Gewicht; 48 - 51 % nach Volumen (mit Härter gemischt)
V.O.C. (g/l)	449 (mit Härter gemischt)
Produktart	Polyester-Acryl-Polyurethan
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

A-Stahl: Nach Entfetten, grundieren mit F-282/2 Zinkphosphat-Epoxy-Grundierung oder F-286/2 SHOP-PRIMER Epoxy, der schneller überlackiert werden kann. Für niedrigeren Korrosionsschutz auch F-714 SHOP-PRIMER möglich.
 Bei höherem Korrosionsschutz F-284/2 Epoxy-Grundierung mit hohem Zinkgehalt (auf gestrahlter Fläche) oder F-282/2 auftragen. Danach eine Epoxy-Zwischenschicht F-350/2 vor der endgültigen Deckschicht auftragen.
 B-Galvanisierte Flächen: Entfetten. Alte Lackflächen bürsten und entfetten. Grundieren mit F-282/2 oder F-286/2.

ANWENDUNG

Elektrostatische Pistole: Nur für Geräte, die mit niedrigen elektrischen Widerstand arbeiten, Verdünnung URKISOL-222 einsetzen.
 In Sommermonaten und an heißen Tagen URKISOL-3700 verwenden.
 Es ist empfehlenswert die verdünnte Mischung ca. 15 Min. vor Anwendung ruhen zu lassen.



E-225
2:1 nach Volumen



5 Std



20-22 Sek.
Ford-Auslaufbecher
Nr. 4



URKISOL 8229
20-30 %



40-50 my



Auf Berührung: 45 Min.
Klebefrei: 6 Std.



20 Min.



10-15 Min.
70°C/30 Min.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	12 - 13 (bei 40 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	95 - 100 %
Überlackierbar	nach 18 Std.

LAGERUNG

URKI-GLASS

ACRYL POLYURETHAN INDUSTRIE DECKLACK 2 K
HOCHGLÄNZEND

URKI-SYSTEM

BINDER: 6745 / U-GLASS

VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/65

Ausgabe n°: 020 2011/11
Cod: 6974500000.00000.020

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.