

URKI-GLASS SAT
 ACRYL POLYURETHAN INDUSTRIE DECKLACK 2 K
 SEIDENMATT

URKI-SYSTEM
 BINDER: 6746 / U-GLASS SAT
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/65

Ausgabe n°: 020 2011/11
 Cod: 6974600000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Seidenmatter Decklack von hoher Qualität für die Lackierung von Pkw 's, Lkw 's, Bussen, Industriefahrzeugen, Agrarmaschinen, usw.

Gute Fülle, Härte und Elastizität sowie Beständigkeit bei Witterungseinflüssen und aggressiven Substanzen.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,10 - 1,40
Mahlfeinheit (µ)	20 - 25
Lieferviskosität bei 20°C	110 - 130 Sek Ford-Auslaufbecher Nr. 4
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	55 - 64 % nach Gewicht; 44 - 48 % nach Volumen (mit Härter gemischt)
V.O.C. (g/l)	484 (mit Härter gemischt)
Produktart	Polyester-Acryl-Polyurethan
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Stahl: Nach gründlichen Entfetten, grundieren mit F-282/2 Zinkphosphat-Grundierung oder F-286/2 SHOP-PRIMER Epoxy 2 K. Bei hohem Korrosionsschutz in Meeresumgebung, F-284/2 Epoxy-Grundierung mit hohem Zinkanteil auf strahlbehandeltem Material einsetzen. Weiterhin eine Epoxy-Zwischenschicht F-350/2 der Deckschicht URKI-GLASS SAT auftragen.
- Galvanisierte Flächen: Alte Lackflächen bürsten und entfetten. Grundieren mit F-282/2 oder F-286/2.

ANWENDUNG

Es ist empfehlenswert die verdünnte Mischung ca. 15 Min. vor Anwendung ruhen zu lassen.



E-225
3:1 nach Volumen



5 Std.



20-22 Sek.
Ford-Auslaufbecher
Nr. 4



URKISOL 8229
20-25 %



35-45 my



Auf Berührung: 30
Min.
Klebefrei: 4 Std.



20 Min.



10-15 Min.
70°C/30 Min.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	11 - 12 (bei 40 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	25 - 40 %
Überlackierbar	nach 12 Std.

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.



Bernardo Ecenarro S.A.

TECHNISCHES DATENBLATT

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

Seite 2 von 2

URKI-GLASS SAT

ACRYL POLYURETHAN INDUSTRIE DECKLACK 2 K
SEIDENMATT

URKI-SYSTEM

BINDER: 6746 / U-GLASS SAT
VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/65

Ausgabe n°: 020 2011/11
Cod: 6974600000.00000.020