

**URKI-PUR**  
 POLYURETHAN INDUSTRIE DECKLACK 2 K

URKI-SYSTEM  
 BINDER: 6748 / U-PUR  
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/65

Ausgabe n°: 020 2011/11  
 Cod: 6974800000.00000.020

### ANWENDUNGSBEREICH

#### "NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Bei der Lackierung von Maschinen, Industriefahrzeugen, Metallstrukturen und Tanks für den Innen- und Außeneinsatz angezeigt.

Besitzt Härte, Elastizität, Fülle, Glanz und Farbbeständigkeit im Außeneinsatz.

### PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|  |  |
|--|--|
| Dichte bei 20°C (g/cc)                 | 1,02 - 1,28  |
| Mahlfeinheit (µ)                       | 5 - 10   |
| Lieferviskosität bei 20°C              | 90 - 95 KU (Stormer)   |
| % Festkörperanteil (gewicht / volumen) | 55 - 63 % nach Gewicht; 46 - 60 % nach Volumen (mit Härter E-277 gemischt)<br>52 - 60 % nach Gewicht; 44 - 46 % nach Volumen (mit Härter E-135 gemischt) |
| V.O.C. (g/l)                           | 448 (mit Härter E-277 gemischt)<br>470 (mit Härter E-135 gemischt)   |
| Produktart                             | Polyester-Polyurethan  |
| Farbton                                | gem. URKI-SYSTEM   |

### VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

-Stahl: Zu lackierende Oberflächen müssen entfettet und vorher mit F-714 SHOP-PRIMER, für höheren Korrosionsschutz mit F-282/2 oder F-294/2 Zinkphosphat-Epoxy-Grundierung 2 K vorbehandelt werden.

-Galvanisierte Flächen: Entfetten. Alte Flächen bürsten und entfetten. Mit F-282/2, F-294/2 oder F-286/2 SHOP-PRIMER Epoxy 2 K grundieren.

### ANWENDUNG

Es ist empfehlenswert die verdünnte Mischung ca. 15 Min. vor Anwendung ruhen zu lassen.



E-277 (für Innenbereich)  
 E-135 (für Außenbereich)  
 2:1 nach Gewicht



5 Std.



20-22 Sek.  
 Ford-Auslaufbecher  
 Nr. 4



URKISOL  
 900/P or 8229  
 30-35 %



35-45 my



Auf Berührung: 30  
 Min.  
 Klebefrei: 2-3 Std.



15 Min.



10-15 Min.  
 70°C/30 min.

### MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Theoretische Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /l) | 11 - 12 (bei 40 my Schichtstärke) |
| Glanzgrad bei 60°-60°                         | > 95 %                            |
| Überlackierbar                                | nach 18 Std.                      |

### LAGERUNG



Bernardo Ecnarro S.A.

## TECHNISCHES DATENBLATT

**BERNARDO ECENARRO, S.A.**

Ugarte Industrialdea, 147  
20720 Azkoitia (SPAIN)  
Tel.: +34 +34 943 74 28 00  
Fax: +34 +34 943 74 06 03  
www.besa.es

**URKI-PUR**

POLYURETHAN INDUSTRIE DECKLACK 2 K

Seite 2 von 2

URKI-SYSTEM

BINDER: 6748 / U-PUR

VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/65

Ausgabe n°: 020 2011/11  
Cod: 6974800000.00000.020

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.