

BESA-GLASS BT

ACRYL POLYURETHAN DECKLACK 2 K
MIT METALLIC EFFEKT

URKI-SYSTEM

METALLIC BINDER: 6750 / B-GLASS BT
VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 5-10 / 95-90

Ausgabe n°: 020 2011/11
Cod: 6975000000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Decklack auf Acryl-Polyurethan-Basis mit Metallic-Effekt "Sparkle" von hoher Witterungsbeständigkeit.
Zur Lackierung von Nutzfahrzeugen, Fahrräder, Metallmöbel, Spielzeug, usw.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,03 - 1,08
Mahlfeinheit (µ)	
Lieferviskosität bei 20°C	95 - 115 Sek. Ford-Auslaufbecher Nr. 4
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	48 - 51 % nach Gewicht; 40 - 42 % nach Volumen (mit Härter gemischt)
V.O.C. (g/l)	511 (mit Härter gemischt)
Produktart	Acryl-Polyurethan
Farbton	spezielle Farbkarte im URKI-SYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

-Stahl: Entrosten und entfetten. Mit F-714 SHOP-PRIMER grundieren. Für höheren Korrosionsschutz F-282/2
Zinkphosphat-Epoxy-Grundierung einsetzen.
-Holz: Mit Porenverschluß vorbehandeln und vorsichtig schleifen.

ANWENDUNG

Zwei überkreuzte Schichten naß-in-naß auftragen.

Um eine hochglänzende Deckschicht zu erreichen, wird der Auftrag einer Oberschicht Klarlack BESA-GLASS HS "anti-scratch" 15-30 Min. nach Auftrag der Metallic-Deckschicht BESA-GLASS BT empfohlen. Sollten mehr als 18 Std. vor Auftrag des Klarlacks vergehen, wird ein leichtes anschleifen der Fläche empfohlen.

Es ist empfehlenswert die verdünnte Mischung ca. 15 Min. vor Anwendung ruhen zu lassen.



E-225
2:1 vol.



4 h.



18-20"
FORD n° 4



URKISOL 900/P
20-25 %



30-35 my



Touch Free 30'
Tack Free 3-4 h.



15'



10-15'
60°C/30'

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	13 - 14 (bei 30 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	85 - 90 %
Überlackierbar	nach 30-60 min. mit Klarlack BESA-GLASS HS ANTI SCRATCH

LAGERUNG



Bernardo Ecenarro S.A.

TECHNISCHES DATENBLATT

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

Seite 2 von 2

BESA-GLASS BT

ACRYL POLYURETHAN DECKLACK 2 K
MIT METALLIC EFFEKT

URKI-SYSTEM

METALLIC BINDER: 6750 / B-GLASS BT
VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 5-10 / 95-90

Ausgabe n°: 020 2011/11
Cod: 697500000.00000.020

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.