

URKI-VOC

ACRYL-PUR-DECKLACK VOC KONFORM, 2 K

URKI-SYSTEM

BINDER: 6756 / U-VOC

VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 28/72 V. (35/65 gewicht.)

Ausgabe n°: 023 2017/05

Cod: 6975600000.00000.023

ANWENDUNGSBEREICH

Für die Lackierung von Fahrzeug, Industriefahrzeug und Maschinen in low VOC Prozesse geeignet. Trocknet schnell, ist elastisch und besitzt Fülle, Glanz und Witterungsbeständigkeit.

Das System F-296/2 + URKI-VOC erfüllt die Anforderungen der Kategorie C4 HOCH gemäß UNE ISO 12944-2 und ist durch ein zugelassenes unabhängiges Labor zertifiziert (Stahlkugestrahlen Sa 2½)

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,00 -1,30
Mahlfeinheit (µ)	5 - 10
Lieferviskosität bei 20°C	75 - 95 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	60 - 67 % nach Gewicht; 54 - 58 % nach Volumen (mit Härter E-225 gemischt) 65 - 72 % nach Gewicht; 58 - 61 % nach Volumen (mit Härter E-243 gemischt)
V.O.C. (g/l)	417 (Ready to use) - (2004/42/CE) IIB (D) (420)
Produktart	Akryl-Polyurethan
Farbton	gem. URKI-SYSTEM, Cartas RAL, UNE, NCS, BS, usw.

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Stahl: Zu lackierende Oberflächen müssen entfettet und vorgrundiert mit F-296/2 oder F-294/2 sein. Bei höherem Korrosionsschutz ist die Vorbehandlung im Strahlverfahren, Mind Sa 2,5, vorzunehmen.
- Galvanisierte Flächen: Entfetten. Bei alten Flächen bürsten und entfetten. Mit F-294/2 oder F-296/2.

ANWENDUNG

Es ist empfehlenswert die verdünnte Mischung ca. 15 Min. vor Anwendung zu ruhen.

Mit Airless Gerät, ohne Verdünnung. Bei Bedarf Maximal 5 %.

Als ANTIGRAFFITI, bitte unsere ANTIGRAFFITI 51 ZUSATZMITTEL anstatt von der gegebene Verdünnung benutzen. TMB des Zusatzmittel beachten.

E- 203 ist besonders entwickelt für die schnelle durchtrocknung bei Mehrfarbenlackierungen.



NormalE-225/E-243
Kurz E-202/E-203
2:1 nach Volumen



3 Std.



18-20 Sek.
Spritzpistole
25-35 Sek.
Airless/Airmix
FORD n° 4



URKISOL 8229
URKISOL 3700
20-25% Spritzpistole
<5 % Airless/Airmix



55-65 my



4-5 h.E-225/E-243
3-4 h. E-202
2,5 h. E-203
Klebefrei



Infrarot
E-225/E-243 20 Min.
E-202 15 Min.
E-203 12 Min.



15-30'
60-70°C/30'
(In die Kabine)



AIR-MIX
URKISOL 8229/3700
0-5 %
0,009-0,011"

URKI-VOC

ACRYL-PUR-DECKLACK VOC KONFORM, 2 K

URKI-SYSTEM

BINDER: 6756 / U-VOC

VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 28/72 V. (35/65 gewicht.)

Ausgabe n°: 023 2017/05

Cod: 6975600000.00000.023

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	10 - 11 (bei 60 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	> 90 %
Überlackierbar	nach 3 Std. Nar der Trocknung in die Kabine. Bei Antigrffiti Anwendung, bitte vorschleifen und entfetten.

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.