

URKI-NATO POL
 POLYURETHAN INDUSTRIEDECKLACK 2 K
 5:1 IN GEWICHT

URKI-SYSTEM
 BINDER: 6770 / U-NATO POL
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 25/75

Ausgabe n°: 020 2011/11
 Cod: 6977000000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Wird für die Lackierung von Maschinen, Industriefahrzeugen, Agrarmaschinen, Metallstrukturen für den Innen- und Außenbereich empfohlen. Trocknet schnell, besitzt Härte, Elastizität, Körper und Glanz.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|--|
| Dichte bei 20°C (g/cc) | 0,95 - 1,20 |
| Mahlfeinheit (µ) | 5 - 10 |
| Lieferviskosität bei 20°C | 70 - 80 KU (Stormer) |
| % Festkörperanteil (gewicht / volumen) | 45 - 58 % nach Gewicht; 38 - 42 % nach Volumen (mit Härter gemischt) |
| V.O.C. (g/l) | 504 (mit Härter gemischt) |
| Produktart | Polyester-Polyurethan |
| Farbton | gem. URKI-SYSTEM |

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Stahl: Zu lackierende Flächen müssen entfettet sein und vorher grundiert werden mit F-714 SHOP-PRIMER, F-29 oder F-809 Zinkphosphat-Grundierung. Für höheren Korrosionsschutz F-282/2 Zinkphosphat-Epoxy-Grundierung 2 K oder F-377/2 Acryl-Universalgrundierung 2 K einsetzen.
- Galvanisierte Flächen: Entfetten. Alte Lackflächen bürsten und entfetten. Grundieren mit F-282/2 SHOP-PRIMER Epoxy 2 K oder F-377/2 Acryl-Universalgrundierung.

ANWENDUNG

Es ist empfehlenswert die verdünnte Mischung ca. 15 Min. vor Anwendung ruhen zu lassen.



E-173 5:1
nach Gewicht



5 Std.



20-22 Sek.
Ford-Auslaufbecher
Nr. 4



URKISOL
900/P or 8229
6-8 %



35-45 my



Auf Berührung: 30
Min.
Klebefrei: 3 Std.



15 Min.



10-15 Min.
70°C/30 Min.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

| | |
|---|----------------------------------|
| Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l) | 9 - 10 (bei 40 my Schichtstärke) |
| Glanzgrad bei 60°-60° | > 90 % |
| Überlackierbar | nach 18 Std. |

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.



Bernardo Ecnarro S.A.

TECHNISCHES DATENBLATT

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

Seite 2 von 2

URKI-NATO POL

POLYURETHAN INDUSTRIEDECKLACK 2 K
5:1 IN GEWICHT

URKI-SYSTEM

BINDER: 6770 / U-NATO POL
VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 25/75

Ausgabe n°: 020 2011/11
Cod: 6977000000.00000.020