

ALFA-PUR 3748
PUR-DECKLACK 2 K

URKI-SYSTEM

BINDER: 6776 / A-PUR 3748

VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/95 gewicht (25/75 V.)

Ausgabe n°: 023 2017/05
Cod: 6977600000.00000.023

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Für die Lackierung von Maschinen und Industriefahrzeuge. Geeignet für beide Lufttrocknung und in die Kabine.
Trocknet schnell, ist elastisch und besitzt Fülle, Glanz und Witterungsbeständigkeit.

Das System F-294/2 + ALFAPUR 3748 erfüllt die Anforderungen der Kategorie C3 HOCH gemäß UNE ISO 12944-2 und ist durch ein zugelassenes unabhängiges Labor zertifiziert (Stahlkugestrahlen Sa 2½)

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,00 - 1,20
Mahlfeinheit (µ)	10 - 15
Lieferviskosität bei 20°C	65 - 90 Sek. Ford-Auslaufbecher Nr. 4
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	47 - 56 % nach Gewicht; 40 - 42 % nach Volumen (mit Härter E-229 gemischt)
V.O.C. (g/l)	511 (mit Härter gemischt)
Produktart	Polyester-Polyurethan
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Stahl: Zu lackierende Oberflächen müssen entfettet und vorgrundiert mit F-290/2, F-294/2 oder F-296/2. Bei höherem Korrosionsschutz ist die Vorbehandlung im Strahlverfahren, Mind Sa 2,5 vorzunehmen.
- Galvanisierte Flächen: Entfetten. Bei alten Flächen bürsten und entfetten. Mit F-290/2, F-294/2 oder F-296/2

ANWENDUNG

Es ist empfehlenswert die verdünnte Mischung ca. 15 Min. vor anwendung zu ruhen.



E-135
4:1 nach Gewicht
3:1 nach Vol



> 3 Std.



25-30 "
FORD n° 4



URKISOL 8229
URKISOL 3700
25-30%



40-50 my



4 h. Klebefrei



15-30'
70°C/30'
(In die Kabine)



URKISOL 8229/3700
0-10%
0,009-0,011"



URKISOL 8229/3700
0-10%
0,009-0,011"

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m²/l)	10 - 11 (bei 40 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	90 - 100 %
Überlackierbar	nach 3 Std. nar der Trocknung in die Kabine

LAGERUNG



Bernardo Ecenarro S.A.

TECHNISCHES DATENBLATT

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147

20720 Azkoitia (SPAIN)

Tel.: +34 +34 943 74 28 00

Fax: +34 +34 943 74 06 03

www.besa.es

Seite 2 von 2

ALFA-PUR 3748

PUR-DECKLACK 2 K

URKI-SYSTEM

BINDER: 6776 / A-PUR 3748

VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/95 gewicht (25/75 V.)

Ausgabe n°: 023 2017/05

Cod: 6977600000.00000.023

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.