

**URKI-POL**

POLYURETHAN GLASUR 2 K HOCHGLANZ

URKI-SYSTEM

BINDER: 6780 / U-POL

VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/65

Ausgabe n°: 020 2011/11  
 Cod: 6978000000.00000.020

**ANWENDUNGSBEREICH**

**"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"**

Zur Lackierung von Möbeln und zur Holzdekoration angezeigt. Besticht durch Fülle und Füllkraft, Härte und Elastizität. Ist hochglänzend und gilbt nicht.

**PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN**

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,05 -1,30
Mahlfeinheit (µ)	5 - 10
Lieferviskosität bei 20°C	80 - 100 Sek. Ford-Auslaufbecher Nr. 4
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	45 - 54 % nach Gewicht; 37 - 40 % nach Volumen (mit Härter gemischt)
V.O.C. (g/l)	540 (mit Härter gemischt)
Produktart	Polyester-Poluyrethan
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

**VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE**

Gem. Oberflächenzustand 1 bis 2 Schichten 2K Polyurethan-Porenverschluß auftragen und vor dem Lackieren mit URKI-POL vorsichtig schleifen.

**ANWENDUNG**

Es ist empfehlenswert die verdünnte Mischung ca. 15 min. vor Anwendung ruhen zu lassen.



E-141  
1:1 nach Volumen



2-3 Std.



20"  
FORD n° 4



URKISOL 900/P  
2-3 %



35-45 my



Auf Berührung: 30  
Min.  
Klebefrei: 1 Std.

**MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS**

Theoretische Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /l)	9 - 10 (bei 40 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	90 - 95 %
Überlackierbar	nach 18 Std.

**LAGERUNG**

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.