

ALFA-PUR 3790
UHS PUR-DECKLACK 2 K

URKI-SYSTEM

BINDER: 6790 / A-PUR 3790

VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/65 gewicht (25/75 V.)

Ausgabe n°: 023 2017/05

Cod: 6979000000.00000.023

ANWENDUNGSBEREICH

UHS 2K Polyurethane Decklack.

Für die Lackierung von Maschinen, Industriefahrzeuge mit Air-mix oder Air-less.

Trocknet schnell, ist elastisch und besitzt Fülle, Glanz und Witterungsbeständigkeit

Das System F-294/2 + ALFAPUR 3790 erfüllt die Anforderungen der Kategorie C3 HOCH gemäß UNE ISO 12944-2 und ist durch ein unabhängiges zugelassenes Labor zertifiziert (Stahlkugestrahlen Sa 2½)

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,16 - 1,43
Mahlfeinheit (µ)	5 - 10
Lieferviskosität bei 20°C	55 - 85 Sek. Ford-Auslaufbecher Nr. 4
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	60 - 67 % nach Gewicht; 47 - 50 % nach Volumen (mit Härter gemischt)
V.O.C. (g/l)	417 (Ready to use) - (2004/42/CE) IIB (D) (420)
Produktart	Polyester-Polyurethan
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

-Stahl: zu lackierende Oberflächen müssen entfettet und vorher mit F-296/2 oder F-294/2 grundiert sein.

Bei höherem Korrosionsschutz ist die Vorbehandlung im Strahlverfahren, mit Sa 2,5 vorzunehmen.

-Galvanisierte Flächen: Entfetten. Bei alten Flächen bürsten und entfetten. Mit F-296/2, F-294/2 oder F-296/2 vorgrundieren.

ANWENDUNG

Es ist empfehlenswert die verdünnte Mischung ca. 15 min. vor Anwendung zu ruhen.



E-135
4:1 nach Gewicht
3:1 nach Vol



> 3 Std.



55-65" Air-less
25-30" Spritzpistole
FORD n° 4



URKISOL 8229
URKISOL 3700
5-10%



50-60 my



4 h. Klebefrei



15-30'
70°C/30'
(In die Kabine)



URKISOL 8229
URKISOL 3700
3-5%



URKISOL 8229
URKISOL 3700
3-5%

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	9 - 10 (bei 50 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	90 - 100 %
Überlackierbar	3 Std. nach der Trocknung in der Kabine



Bernardo Ecenarro S.A.

TECHNISCHES DATENBLATT

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

Seite 2 von 2

ALFA-PUR 3790
UHS PUR-DECKLACK 2 K

URKI-SYSTEM

BINDER: 6790 / A-PUR 3790

VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/65 gewicht (25/75 V.)

Ausgabe n°: 023 2017/05

Cod: 6979000000.00000.023

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.