

BESA-GLASS HS

"ANTI SCRATCH" ACRYL KLARLACK 2 K

Ausgabe n°: 023 2018/03

Cod: 7075200000.00000.023

ANWENDUNGSBEREICH

2 K Klarlack für die Lackierung von Fahrzeuge in Zweischicht Systeme. Besticht durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Kratzer ("Car Wash" Test) und Benzin, leichten Auftragen und Witterungsbeständigkeit.

Empfohlen für die Reparatur von Polycarbonat-Scheinwerfern, zur Wiederherstellung ihrer ursprünglicher Ästhetik. Erhöht den Widerstand gegen andere mögliche Schäden.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	0,99 ± 0,02
Lieferviskosität bei 20°C	35 Sek. ± 5 Ford-Auslaufbecher Nr. 4
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	46 % ± 2 nach Gewicht; 39 % ± 2 nach Volumen (mit Härter gemischt)
V.O.C. (g/l)	515 (2004/42/CE) IIB (E) (840)
Produktart	PUR
Farbton	Farblos

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Direkt auf Zweischichtbasislacke (Wasser oder Verdünbares) nach 30 Minuten der Anwendung der Basislacke.

Besonders bei Wasserlacke die vollständige Ablüftung der Waner vor die Überlackierung mit den Klarlack beachten.

Für die Anwendung auf Polycarbonat Scheinwerfer, vorschleifen mit P800 Körnung und wenn nötig P600. Entfetten mit Nr. 94.

ANWENDUNG

Zwei überkreuzte Schichten nach 5-10 Minuteabstände auftragen, damit die Verdünnung gut verdampfen kann.

Für die Anwendung an Scheinwerfern folgen Sie die Besa Höhe Beständigkeit Reparatur Prozess.

Anmerkung: Kann beide E-225 (langsam) in die gleiche MV verwendet werden.



E-224 mittel
E-202 Schnell
2:1 vol.



3 Std. (E-224)
1-1.5 Std (E-202)



18-20 Sek.
FORD Nr. 4



URKISOL 8229/3700
5-10 %
1,2- 1,4 mm



50-60my



5-10' zwischen
Schichten
10-15' vor ofen



3 Std. E-224
2-2,5 Std E-202



Mittelwelle
12-15'



1 Std. IR/60°C
24 Std. 20°C

30/60°C E-224
20/60°C E-202

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	8 - 9 (bei 50 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	100 %
Überlackierbar	nach 24 Std.

LAGERUNG



Bernardo Ecenarro S.A.

TECHNISCHES DATENBLATT

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147

20720 Azkoitia (SPAIN)

Tel.: +34 +34 943 74 28 00

Fax: +34 +34 943 74 06 03

www.besa.es

Seite 2 von 2

BESA-GLASS HS

"ANTI SCRATCH" ACRYL KLARLACK 2 K

Ausgabe n°: 023 2018/03

Cod: 7075200000.00000.023

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.