

**BESA-GLASS UHS**  
2K UHS KLARLACK

Ausgabe n°: 022 2015/11  
Cod: 7075800000.00000.022

### ANWENDUNGSBEREICH

Anwendungsbereich BESA-GLASS UHS ist ein ULTRA HIGH SOLID Klarlack für 2 Schichtsysteme bei der Autolackierung. Er zeichnet sich besonders durch den hohen Gehalt an Festkörperanteil bei der Applikationsviskosität aus (Hoher Festkörperanteil von 60 %, VOC Gehalt < 420 gr/l ). Besticht durch exzellenten Glanz, Verlaufseigenschaften, UV-Beständigkeit und hebt Metallic-Effekte speziell hervor.

### PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	0,98 ± 0,01
Lieferviskosität bei 20°C	22 - 25 Sek. Ford-Auslaufbecher Nr. 4
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	58 % ± 2 nach Gewicht; 50 % ± 2 nach Volumen (mit Härter gemischt)
V.O.C. (g/l)	406 (Spritzfertig) - (2004/42/CE) IIB (D) (420)
Produktart	PUR
Farbton	Transparent

### VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Zur Anwendung auf Metallic-Basislacke im Zweischichtsystemen. Basislack mindestens 30 Min. vorher auftragen.  
Auf wasser bassierende Basislacken muss die Fläche ganz trocken sein vor der Anwendung der Klarlack.

### ANWENDUNG

Zwei überkreuzte Schichten nach 5-10 Minutenabständen auftragen, damit die Verdünnung gut verdampfen kann. Klarlack für Kabine Trocknung.

E-244 - E-247 für kleine Reparaturen.

Für kleine Reparaturen, am besten die 1,2 mm Düsensatz benutzen. Für die ganze Lackierung, empfehlen wir die 1,3-1,4 mm Düsensätze.



E-245 langsam  
E-243 normal  
E-244 kurz  
E-247 ultrakurz  
2:1 vol.



1-1,5 Std.  
30 Min. (E-244)  
20-30 Min. (E-247)



18-20"  
FORD n° 4



URKISOL 8229  
0 - 5 %  
1,2 - 1,4 mm



50-60my



5-10 Min.  
zwischen Schichten  
20 Min. vor Ofen



4Std 30 Min./60°C  
E-243 E-245  
2,5Std 20 Min/60°C  
E-244  
1,5Std. 15 Min./60°C  
E-247



Mittelwelle  
E-245 20'  
E-243 20'  
E-244 15'  
E-247 10-15'



1 Std. IR/60°C  
8 Std. 20°C  
6 h. (E-247, 20°C)

### MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /l)	9 - 10 (bei 50 my Schichstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	100 %
Überlackierbar	nach 24 Std.



Bernardo Ecenarro S.A.

## TECHNISCHES DATENBLATT

**BERNARDO ECENARRO, S.A.**

Ugarte Industrialdea, 147

20720 Azkoitia (SPAIN)

Tel.: +34 +34 943 74 28 00

Fax: +34 +34 943 74 06 03

www.besa.es

Seite 2 von 2

**BESA-GLASS UHS**

2K UHS KLARLACK

Ausgabe n°: 022 2015/11

Cod: 7075800000.00000.022

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.